

製品規格・性能表

項目	試験方法	結果
材料厚み		133 μ
剥離引き剥がし強度	PSTC-101	20.3N/25mm
引っ張り強度/伸び率	PSTC-131	315N/25mm
伸び率	PSTC-131	128%
耐穿孔性	ASTM D 4833	105.4N
引き裂き強度	ASTM D3786	1172Kpa
安全使用温度		-40°C~120°C
火炎伝播性/発煙率	ASTME84	0/10
透湿性	ASTM E 96	0.0000perms
促進耐候性	QUV ASTM G154	1000時間 (100時間=1年相当)